

ResiCote WBT

Pružný, tepelně-reflexní, antibakteriální minerální ochranný nátěr

Popis	<p>ResiCote WBT je vylehčený, pružný ochranný nátěr na bázi stabilní minerální vodné disperze s přidavkem dutých sférických plniv a speciálních aditiv výrazně omezujících povrchovou kondenzaci vodní páry. Vytvrzená vrstva vykazuje mimořádné tepelně-reflexní, antibakteriální a ochranné vlastnosti a je dlouhodobě odolná vůči působení povětrnosti a atmosférickému stárnutí. Nátěr je možné vystavit působení teplot od - 60 °C do + 200 °C.</p>
Výhody	<ul style="list-style-type: none">• jednosložkový výrobek - ihned připraven k aplikaci• ředitelný vodou, bez obsahu těkavých organických látek (VOC)• rychlá a snadná aplikace• tixotropní konzistence pro snadnou aplikaci na svislé stěny a stropy• nanáší se válečkem nebo stříkacím zařízením• velmi vysoká přídržnost k minerálnímu podkladu• chrání povrchy před vlivy vlhkosti a náhlými změnami teplot• vytvrzená vrstva zůstává pružná a odolná vůči popraskání• minimalizuje kondenzaci vodní páry na ošetřeném povrchu• obsahuje antibakteriální přísadu zabraňující růstu bakterií a plísní• odolný vůči cyklům zamrzání / tání• není hořlavý
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none">• antibakteriální nátěry budov• odstraňování tepelných mostů
Příprava podkladu	<p>Betonový podklad: Betonový podklad musí být suchý, pevný, soudržný, bez volných a pískových částic, bez prachu a nečistot. Doporučenými metodami jsou čištění vodní párou, vysokotlaké čištění nebo tryskání. Nový beton musí být vyzrálý, stárí min. 28 dnů. Pokud je vyžadováno vyrovnaní povrchu, aplikujte vhodné produkty Sanax (např. ResiBond Klasik, ResiBond ECV, ECH. Více informací naleznete v příslušných technických listech). Poté nechte podklad vytvrdnout minimálně 4 dny, v případě použití produktů ResiBond ECV a ECH je možné aplikovat systém do 24 hodin. Trhliny je nutno opravit, díry musí být vyplněny opravnou maltou ResiBond a jakékoli dilatační spáry musí být před aplikací zakryty (přelepeny páskou). Na připravený podklad aplikujte penetraci ResiPrimer WB a nechte vyschnout.</p> <p>Minerální podklad: Minerální podklad musí být čistý, rovný. V případě sanačních omítek musí být dostatečně vyzrálé.</p>
Míchání	<p>Nátěr ResiCote WBT je připraven přímo k použití, v případě potřeby je možné ho naředit max. 3 % vody. Před aplikací nátěrovou hmotu důkladně</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiCote WBT

Pružný, tepelně-reflexní, antibakteriální minerální ochranný nátěr

<

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiCote WBT

Pružný, tepelně-reflexní, antibakteriální minerální ochranný nátěr

Aplikační informace	Vytvrzená vrstva	
	Vzhled	matný, vysoce estetický
	Doporučená tloušťka, 1 vrstva	0,3 mm, suchá vrstva
	Přidržitost k betonovému podkladu	min. 1,3 MPa
	Teplotní odolnost	- 60 °C do +200 °C, dlouhodobě
	Propustnost pro vodní páru	třída I sd < 5 m
	Antibakteriální vlastnosti (ČSN ISO 22196)	Úbytek oproti počátečnímu stavu Staphylococcus aureus ≥ 99 % Escherichia coli ≥ 99 %
	Zasychání (23 °C)	20 - 25 minut
	Přetíratelnost další vrstvou	Min. 10 hodin v závislosti na klimatických podmínkách
	Teplota produktu	+7 až +35 °C
Zasychání	Teplota vzduchu a okolí	+7 až +35 °C
	Relativní vzdušná vlhkost	< 80 %
	Rosný bod	Pozor na kondenzaci. Podklad i nevytvrzený nátěr musí mít teplotu alespoň o 3 °C vyšší, než je rosný bod. Poznámka: Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu může vést ke tvorbě výkvětů.
	Teplota podkladu	+7 až +150 °C (pro bližší informace kontaktujte naše technické oddělení)
Spotřeba	Obsah vlhkosti podkladu	Dle TL příslušné penetrace
Balení	Doba zasychání je závislá na teplotě, savosti podkladu a vlhkosti vzduchu. Zasychání jedné vrstvy o tloušťce 0,3 mm je minimálně 20 minut, v závislosti na okolních klimatických podmínkách. Druhou vrstvou nanášejte až poté, co je první vrstva úplně suchá. Vrstvu je třeba chránit před deštěm min. 6 hodin po aplikaci (při 20 °C, při nižších teplotách déle).	
	Spotřeba 0,30 - 0,40 kg/m ² na jednu vrstvu.	
	Spotřeba a vydatnost závisí na struktuře podkladu, na poréznosti, šířce trhlinek a na způsobu nanášení.	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiCote WBT

Pružný, tepelně-reflexní, antibakteriální minerální ochranný nátěr

Vzhled	ResiCote WBT je bílý tixotropní nátěr.
Čištění a údržba	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty čistou vodou. Zatvrdlý materiál odstraníte mechanicky nebo pomocí ředidla C 6000.
Skladování	<p>Výrobek ResiCote WBT skladujte v suchých, uzavřených a vytápěných skladech v uzavřených originálních obalech za teplot + 5 °C až + 30 °C.</p> <p>Za dodržení těchto podmínek je trvanlivost výrobku 12 měsíců od data výroby.</p> <p>Po otevření obalu obsah spotřebujte co nejdříve, nejdéle do jednoho měsíce. Pokud byl výrobek vystaven mrazu při přepravě nebo skladování, nemůže být již používán.</p>
Ochrana zdraví	<p>Výrobek ResiCote WBT není klasifikován jako nebezpečný.</p> <p>Doporučujeme vždy nosit ochranné rukavice, vhodný pracovní oděv a ochranné brýle. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Při nanášení stříkáním chraňte dýchací cesty vhodným respirátorem. Při aplikaci v uzavřených místnostech zajistěte větrání.</p> <p>Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení okamžitě vymývejte velkým množstvím vody. Při nadýchání vyjděte na čerstvý vzduch. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.</p>
Kontakt	<p>Sanax chemical construction s.r.o.</p> <p>Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín</p> <p>www.sanax.cz</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.