

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011

Č.17062023

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	SanaBond Jádno		
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	Sanační malta (R) pro vnější/vnitřní omítku dle EN 998-1:2010		
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín		
4. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není		
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 4		
6a. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	EN 998-1		
6b. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není		
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
	Objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m ³)	1090 - 1110	EN 1015-10
	Pevnost v tlaku (kategorie)	CS II	EN 1015-11
	Přidržnost (N/mm ² , způsob odtržení)	≥ 0,18; FP: A	EN 1015-12
	Kapilární absorpce vody	≥ 0,3 kg/m ³ po 24 hodinách	EN 1015-18
	Koeficient propustnosti vodní páry (μ)	≤ 15	EN 1015-19 +A1:2005
	Penetrace vody	≤ 5mm	EN 1015-18
	Tepelná vodivost (λ _{10, suchý} tabulková střední hodnota, W/m.K)	0,29	EN 1745
	Reakce na oheň (třída)	A1	EN 13501-1:2010 +A1
	Trvanlivost (zmrazování/rozmrázování)	Min. 10 cyklů	--
	Stanovení konzistence čerstvé malty	156 mm	EN 1015-3
	Objemová hmotnost čerstvé malty	1460	1015-6 čl.7.2.2
	Obsah vzduchu v čerstvé maltě	26,5	EN 1015-7, metoda B
	Objemová hmotnost suché zatvrdlé malty	1513	EN 1015-10
	Odolnost solím	odolává	WTA 2-9-20/D, čl.6.3.11
	Stanovení pórovitosti	40,1 %	WTA 2-9-20/D, čl.6.3.10
	Stanovení schopnosti zadržovat vodu	94,8 %	WTA 2-9-20/D, čl.6.2.4
	Nebezpečné látky	Ve shodě s 5.3.4	EN 998-1
8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.		

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 194/16 Tel.: +420 412 517 255

405 02 Děčín Fax: +420 412 558 125

Česká republika IČO: 08581801

E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz

Místo a datum: V Děčíně dne 17.6. 2023



Podpis:

Vladimír Doležal
statutární zástupce