

# Aditive UW

## Přísada na výrobu betonů ukládaných pod vodou

<b>Popis</b>	Aditive UW je vysoce výkonný stabilizátor, který zabraňuje separaci betonu při přímém kontaktu s vodou a umožňuje tak betonáž pod vodou.	
<b>Výhody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyšší odolnost betonu vůči rozměšování při styku s vodou</li> <li>• vyšší vnitřní soudržnost betonu</li> <li>• homogennější složení betonu</li> <li>• dobrá tekutost a samonivelační schopnosti</li> <li>• dobrá hutnost bez potřeby dodatečného hutnění</li> </ul>	
<b>Typické aplikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konstrukční beton ukládaný pod vodou</li> <li>• beton ukládaný do vody volným pádem</li> <li>• betonáže konstrukcí pod úrovní hladiny podzemní vody</li> <li>• betony pro zajištění břehů vodních cest a toků</li> </ul>	
<b>Míchání</b>	Nemíchejte Aditive UW samostatný přímo s vodou. Přidávejte spolu s kamenivem nebo cementem nebo dodatečně do hotové záměsi. Doba mísení se prodlužuje u míchaček s nuceným mícháním nejméně o 45 s, u spádových míchaček nejméně o 90 s. Nepoužívejte vysokoobrátková míchadla.	
<b>Dávkování</b>	<p>Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí 0,2 – 1,8 % hmotnosti cementu. Dávkování závisí na složení betonu a požadované odolnosti proti rozměšování při ukládání.</p> <p>Doporučené dávkování pro různé aplikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stojatá voda 3 – 6 kg/m<sup>3</sup> betonu</li> <li>• tekoucí voda 6 – 10 kg/m<sup>3</sup> betonu</li> <li>• volným pádem 7 – 9 kg/m<sup>3</sup> betonu</li> </ul>	
<b>Technické informace</b>	Chemická báze	polyethylenoxid, ether celulózy
	Obsah chloridových iontů	≤ 0,1 %
	Obsah alkálií (Na <sub>2</sub> O)	≤ 3,0 %
<b>Vzhled</b>	Aditive UW je světle šedý prášek.	
<b>Čištění a údržba</b>	Míchací nástroje musí být ihned očištěny čistou vodou.	
<b>Balení</b>	10 kg	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

## **Aditive UW**

Přísada na výrobu betonů ukládaných pod vodou

---

<b>Skladování</b>	Výrobek Aditive UW by měl být skladován v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření. Skladujte v originálních uzavřených baleních. Za těchto podmínek je životnost výrobku 12 měsíců od data výroby.
<b>Ochrana zdraví</b>	Používejte vždy ochranné rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.
<b>Kontakt</b>	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín <a href="http://www.sanax.cz">www.sanax.cz</a>

---

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.