

Elastic 1AC

Vodou ředitelná, hydroizolační nátěrová hmota pro nátěry podkladů pod obklady a dlažbou ve vlhkých nebo mokrých prostorách

Popis	Elastic 1AC je jednosložková, vodou ředitelná, flexibilní nátěrová hmota vyrobená ze silanizované styren-akrylátové disperze, pigmentů, plniv a aditiv. Je určena pro zhotovení ochranných hydroizolačních nátěrů povrchů ve vlhkých nebo mokrých prostorách. Na tento nátěr se dále nalepí keramické obklady nebo dlažba pomocí flexibilního cementového lepidla.
Výhody	<ul style="list-style-type: none">• ředitelná vodou• snadná aplikace• vysoce flexibilní – schopná přemostění trhlin• paropropustná• velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty• aplikace válečkem, zubovou stěrkou, příp. štětcem• neobsahuje těkavé organické látky (VOC)
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none">• bezešvé hydroizolační nátěry podlah v koupelnách a sprchových koutech• hydroizolační nátěry podlah a stěn v místnostech s vysokou relativní vlhkostí vzduchu (sklepy, automyčky atd.)• nátěry povrchů v kuchyních• nedoporučuje se použít na gletovaný povrch bez předchozího zdrsnění
Příprava podkladu	<p>Povrch musí být strukturálně celistvý, bez jakýchkoli nečistot jako je prach, zbytky starých nátěrů, olej a mastnota.</p> <p>Podklad může být mírně vlhký, ale nesmí na něm být přítomná stojatá voda. Odtrhová pevnost podkladu musí být 1,5 MPa.</p> <p>Nátěr Elastic 1AC je schopný překlenout drobné trhlinky.</p> <p>Porézní a savé povrchy musí být nejprve napenetrovány akrylátovým primerem ResiPrimer WB. Další nátěr Elastic 1AC je možné aplikovat za 4 hodiny po nanesení penetrace.</p>
Míchání	<p>Před aplikací nátěrovou hmotu Elastic 1AC dobře promíchejte a dbejte na důkladné promíchání zejména u dna a stěn obalu.</p> <p>Elastic 1AC promíchejte ručně. Nedoporučuje se používat pomaloběžná elektrická míchadla.</p>
Aplikace	<p>Promíchaná nátěrová hmota se nanáší válečkem nebo štětcem na připravený penetrovaný podklad. Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy nátěru.</p> <p>Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami jsou minimálně 3 hodiny.</p> <p>Pohyblivé spáry a napojení mezi podlahou a stěnou musí být opatřena pomocí pásky ColFlex FT,S. Prostupy v podlaze musí být zhotoveny pomocí pásky ColFlex FT. Alternativně lze použít Elastic 1GT (tekutá bandáž).</p> <p>Pásky ColFlex FT přilepte k podkladu pomocí Elastic 1AC.</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Elastic 1AC

Vodou ředitelná, hydroizolační nátěrová hmota pro nátěry podkladů pod obklady a dlažbou ve vlhkých nebo mokřých prostorách

Spotřeba | Po aplikaci 1. vrstvy a nalepení pásek vyčkejte do kompletního vytvrzení nátěru Elastic 1AC před aplikací další vrstvy.

Spotřeba | Nátěr, 2 vrstvy:
cca 0,8 - 1 kg/m²

Technické informace	Barevný odstín	Světle zelený
	Viskozita	Neměřitelná, tixotropní
	Hustota	1,12 – 1,14 kg/dm ³
	Výsledný vzhled	Polomatný až matný, souvislý slitý nátěrový film
	Obsah sušiny	Min. 75 % hmotnostních Min. 65 % objemových
	Celková tloušťka vrstvy	320 - 400 μm (2 vrstvy, suchá tloušťka)
	Přidržitost k betonovému podkladu	Min. 0,8 MPa

Aplikační informace	Zaschlý na dotek	cca 45 minut při 23 °C
	Přetíratelnost další vrstvou	3 – 10 hodin v závislosti na klimatických podmínkách
	Plné vytvrzení	7 dní v závislosti na teplotě
	Doba schnutí před nanesením lepidla na obklady	24 hodin
	Teplota produktu	+5 °C až + 30 °C
	Teplota vzduchu a okolí	+5 °C až + 30 °C
	Relativní vzdušná vlhkost	70 % při +23 °C
	Rosný bod	Pozor na kondenzaci. Podklad i nevytvrzený nátěr musí mít teplotu alespoň o 3 °C vyšší, než je rosný bod. Poznámka: Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu může vést ke tvorbě výkvětů.
	Teplota podkladu	min. o +3 °C vyšší než teplota rosného bodu
Obsah vlhkosti podkladu	Dle TL příslušné penetrace	

Vzhled | Elastic 1AC je světle zelená tixotropní kapalina.

Balení | 7 kg , 14 kg

Čištění a údržba | Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty vodou. Zatvrdlé zbytky nátěru odstraníte ředidlem C 6000 nebo mechanicky.

Skladování | Výrobek Elastic 1AC by měl být skladován v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření. Minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 5 °C.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Elastic 1AC

Vodou ředitelná, hydroizolační nátěrová hmota pro nátěry podkladů pod obklady a dlažbou ve vlhkých nebo mokřých prostorách

	<p>Životnost výrobku za těchto podmínek v originálním neotevřeném obalu je minimálně 12 měsíců. Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán.</p>
Ochrana zdraví	<p>Výrobek Elastic 1AC není klasifikován jako nebezpečný. Doporučujeme vždy nosit ochranné rukavice, vhodný pracovní oděv a ochranné brýle. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení okamžitě vymývejte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.</p>
Kontakt	<p>Sanax chemical construction s.r.o Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.