

ResiCote GFC

Ochranný anti-graffiti permanentní nátěr s hydrofobním účinkem

Popis	ResiCote GFC jednosložkový, vzdušnou vlhkostí vytvrzující nátěr, který vytváří stálou a dlouhodobě odolnou ochrannou vrstvu stavebního díla. Po aplikaci na povrch stavební konstrukce umožňuje snadné odstranění nežádoucích nátěrů či graffiti. Zároveň slouží jako ochranný nátěr s vodoodpudivými vlastnostmi. Po zaschnutí je nátěrový film mírně lesklý. Další možností použití nátěru ResiCote GFC je ochrana uměleckých graffiti maleb před poškozením nebo znehodnocením.
Výhody	• jednosložkový výrobek • vynikající přídržnost k minerálnímu podkladu • permanentní a na povětrnosti stabilní nátěr • hydrofobizační (vodoodpudivé) vlastnosti nátěru • rychlý nástup hydrofobizačního účinku • po vytvrzení zůstává nátěr paropropustný • po aplikaci snadné ošetřování povrchu konstrukcí (např. odstranění graffiti) • snadné odstranění graffiti vodou • zabraňuje vylepování plakátů • UV a teplotně odolný
Typické aplikace	• ochrana stavebních konstrukcí před nežádoucími nátěry, graffiti nebo vylepování plakátů • hydrofobizační nátěry stavebních materiálů
Příprava podkladu	Povrch, který bude natírán, musí být strukturálně celistvý, čistý, bez olejů a mastnot, separačních hmot (z bednění), zbytků starých nátěrů, mikroorganismů, vegetace a prachu. Trhliny je nutno opravit, díry musí být vyplněny (např. maltou z řady ResiBond) a jakékoli dilatační spáry musí být před aplikací zakryty (přelepeny páskou). Podklad musí být před aplikací nátěru ResiCote GFC suchý!
Míchání	Před použitím nátěrovou hmotu ResiCote GFC promíchejte. ResiCote GFC se může ředit přídavkem 5 - 10 % hmotn. Aditive RX. Po naředění směs důkladně promíchejte pomocí pomaloběžného elektrického míchadla, doba míchání min. 2 minuty.
Aplikace	Naředěný nátěr ResiCote GFC se nanáší na podklad štětkou, štětcem, válečkem, popř. nástřikem. V některých případech je vhodné aplikovat druhou vrstvu nátěru po zaschnutí první vrstvy. Neaplikujte nátěr ResiCote GFC při relativní vlhkosti vzduch vyšší než 70 %, za mlhy nebo deště. Hrozí selhání celé aplikace. Povrch, který byl ošetřen pomocí ResiCote GFC a poté na něj byly

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiCote GFC

Ochranný anti-graffiti permanentní nátěr s hydrofobním účinkem

	naneseny nežádoucí nátěry (spreje apod.), lze snadno očistit pomocí studené nebo teplé vody (max. 60 °C) a houby nebo hadru, příp. vysokotlakým čištěním. Proces čištění lze urychlit použitím čisticího na fasády. Po vyčištění povrchu není nutné nátěr ResiCote GFC obnovovat.	
Technické informace	Složení	Polyorganosiloxan
	Vzhled	Bezbarvá transparentní kapalina
	Hustota (25 °C)	0,94 - 0,96 g/cm ³
	Viskozita (25 °C)	1 000 - 1 500 mPa.s
	Bod vzplanutí	35 °C
	Teplota (trvalého) hoření	110 °C
	Počet čistících cyklů - beztlaké čištění	> 50
Aplikační informace	Teplota produktu	+5 až +25 °C
	Teplota vzduchu a okolí	+5 až +25 °C
	Relativní vzdušná vlhkost	70 % při +23 °C
	Rosný bod	Pozor na kondenzaci. Podklad i nevytvrzený nátěr musí mít teplotu alespoň o 3 °C vyšší, než je rosný bod. Poznámka: Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu může vést ke tvorbě výkvětů.
	Teplota podkladu	min. o +3 °C vyšší než teplota rosného bodu
Spotřeba	150 ml/m ² (dle savosti podkladu).	
Vzhled	Středněviskózní transparentní nátěr. Na vyžádání je možné objednat pigmentovaný nátěr dle vzorníku.	
Balení	3kg (cca 3,15ltr) 10kg (cca 10,3ltr)	
Skladování	Výrobek ResiCote GFC musí být skladován v originálních, těsně uzavřených obalech, v suchu, chladu a bez vystavení přímému slunečnímu záření a působení vlhkosti. Skladovací teplota musí ležet mezi +5 °C až +25 °C. Doba skladovatelnosti výrobku za těchto podmínek je minimálně 24 měsíců. Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán.	
Ochrana zdraví	Výrobek ResiCote GFC je klasifikován jako hořlavý a dráždivý pro pokožku. Uchovávejte mimo zdrojů zapálení! Doporučujeme vždy nosit rukavice a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiCote GFC

Ochranný anti-graffiti permanentní nátěr s hydrofobním účinkem

Kontakt

ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Při aplikaci výrobku nekuřte!
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín
www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.