

ResiFix 1KW

Jednosložková, transparentní, polyuretanová pryskyřice pro kamínkový koberec na stěnu

Popis	ResiFix 1KW je transparentní, jednosložková polyuretanová pryskyřice, která působením vzdušné vlhkosti tuhne. ResiFix 1KW se vyznačuje typickými vlastnostmi, jako jsou světelná stálost, oděruvzdornost, bez zápachavost a výborně odolává povětrnostním podmínkám.
Výhody	• Transparentnost • Bez zápachu a bez rozpouštědel • Difuzní otevřenost (v případě kamenného koberce při daném poměru) • Odolnost UV záření • Odolnost slané vodě
Typické aplikace	• Kamínkový koberec v interiéru a exteriéru • Terasy, bytové, prodejní a skladové prostory
Příprava podkladu	Povrchy, na které bude nanášen ResiFix 1KW spolu s kamínky musí být pečlivě vyčištěny a strukturálně celistvé. Důležité je odstranit všechny cizí materiály, jako jsou oleje, mastnota, volné částice, prach a další nečistoty. Povrch před aplikací ResiFix 1KW se doporučuje zbrousit. Po předúpravě se musí vysát prach.
Míchání	ResiFix 1KW před mícháním v obalu po dobu 3 minut protřepejte. 1. Penetrace: Pojivo ResiFix 1KW s tixotropizační přísadou Aditive AE: 800g : 80g 2. Aplikační kamínková směs ResiFix 1KW : Aditive AE : kamínek: 1,2kg : 0,18kg : 25kg Řádně promícháme nízkootáčkovým míchadlem (max 400 ot./min) po dobu minimálně 3 minut. Do promíchané směsi kamínku s polyuretanovým pojivem za stálého míchání nízkootáčkovým míchadlem (max. 400 ot./min) postupně vsypáváme odměřené množství zahušťovadla Aditive AE. Po dosypání zahušťovadla, pokračujeme ještě minimálně 1 minutu v míchání vzniklé směsi také nízkootáčkovým míchadlem (max 400 ot./min).
Aplikace	Aplikace směs pojiva a plniva aplikujte takzvaně „mokrý do mokrého“. Po namíchání se ResiFix 1KW s kamínkem aplikuje na předem připravený podklad rozprostřením ocelovým hladítkem/raklí v požadované tloušťce, poté hutněte/utahujte a uhlazujte opět ocelovým hladítkem. Ocelové hladítko doporučujeme lehce vlhčit ředidlem PurCleaner. Tímto postupem dosáhneme výrazně lepší zpracovatelnosti. Nanesenou vrstvu je doporučeno ztuhnout ručním dusáním a povrch urovnat ocelovým hladítkem, které může být lehce zvlhčeno ředidlem S 6300 nebo C 6000. Ředidlo nesmí být v žádném případě použito k ředění směsi!

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiFix 1KW

Jednosložková, transparentní, polyuretanová pryskyřice pro kamínkový koberec na stěnu

Upozornění	Po dobu aplikace se vyvarujte styku s přímým slunečním zářením. Nevyškrabávat pojivo s kamínky na dně nádoby, kde je více pojiva než daný poměr. Samotné pojivo ve větší tloušťce má tendenci na vzduchu vypěnit.	
Technické informace	Hustota (20 °C)	cca 1,15 kg/l
Aplikační informace	Poměr tužení	1,2 : 2,4ltr: 25 kg (balení)
	Doba zpracovatelnosti 10 /20 °C Nad 25 °C-nedoporučujeme aplikovat	60/ 30 minut
	Pochůznost při 10°C /20°C / 30°C Relativní vlhkost vzduchu 50%	48 / 24 / 18 hodin
	Plné vytvrzení při 10°C /20°C / 30°C Relativní vlhkost vzduchu 50%	72 / 48 / 24 hodin
	Teplota zpracování	+ 10 °C až + 25 °C
	Poznámka: Aktuální spotřeba a vydatnost závisí na savosti povrchu, podmínkách aplikace a technice provedení práce. Aplikační teplota a vlhkost mají vliv na rychlost vytvrzování.	
Spotřeba	Penetrace: 0,8kg ResiFix 1KW + 80g Aditive AE Směs: 1,2kg ResiFix 1KW + 180g Aditive AE+25kg kamínků	cca 2,5m ² cca 2,0m ²
Balení	2 kg + 0,26 kg Aditive AE na 1 balení kameniva 10 kg + 1,3 kg Aditive AE na 5 balení kameniva	
Upozornění	Kamínek je přírodní materiál. Při dodatečném dokoupení může být u jiné šarže odlišná barva, vlhkost nebo příměsi) je třeba kamenivo smíchat, aby byl zachován stejný odstín. Při smísení s pojivem získá kamenivo sytější odstín než je u kameniva v pytli.	
Čištění a údržba	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty acetonem, ředidly na bázi acetonu nebo ředidlem pro epoxidové nátěrové hmoty S 6300. Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.	
Skladování	Skladujte v originálních uzavřených obalech v suchých, uzavřených a vytápěných skladech při teplotách 10 – 25 °C. Záruční doba při dodržení skladovacích podmínek je 6 měsíců.	
Ochrana zdraví	Specifické informace o výrobku naleznete v bezpečnostní listu výrobku.	
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiFix 1KW

Jednosložková, transparentní, polyuretanová pryskyřice pro kamínkový koberec na stěnu

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.