

ResiPrimer BC8

Dvousložková nízkoviskózní epoxidová penetrace na suché betony s vlhkostí do 8 % a další minerální podklady.

Popis	ResiPrimer BC8 je nízkoviskózní dvousložkový epoxidový primer navržený pro ochranu betonových povrchů ve stavebnictví. Je ideálním primárním nátěrem pro většinu materiálů na bázi syntetických pryskyřic. Tento systém vytváří na povrchu betonu vysoce chemicky a mechanicky odolnou vrstvu. ResiPrimer BC8 se vyznačuje jednoduchou aplikací, vysokou penetrační schopností a vykazuje skvělou přilnavost k suchým i mírně vlhkým podkladům.
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • skvělá přilnavost k povrchu převyšující soudržnost betonu • jednoduché použití – multifunkční primární nátěr • nízká viskozita • hloubková penetrace povrchu • vynikající mechanické vlastnosti • vhodný pro interiér i exteriér
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • penetrace na betony s vlhkostí do 8% • penetrace betonu před aplikací nátěru dalších vrstev epoxidových nátěrů • zpevnění podkladu
Příprava podkladu	<p>Povrchy, které budou ošetřovány ResiPrimer BC8, musí být pečlivě vyčištěny a strukturálně celistvé. Odstraňte všechny cizí materiály, jako jsou staré nátěry, porušené omítky, cementový výkvět, oleje a jiné nečistoty, které mohou nepříznivě ovlivnit přilnavost. Beton musí být zdrsněn, aby se vytvořil mechanický klíč. Optimální příprava podkladu je opískování. Vysocepevnostní beton s velmi hladkým a zataženým povrchem je nutno před aplikací ResiPrimer BC8 otryskat. Soudržnost podkladního betonu musí být alespoň 1,5 MPa. Povrch betonu musí být suchý, nebo max. lehce vlhký. Volné částice a prach musí být odstraněny použitím vhodného mechanického náradí nebo průmyslovým vysavačem. Pokud budou natírány jiné podklady, např. uhlíková ocel, galvanizovaná ocel, hliníkové slitiny nebo dřevo, kontaktujte naše technické oddělení.</p>
Míchání	<p>Složku B (tvrdidlo) beze zbytku nalijte ke složce A (pryskyřici) a míchejte pomaloběžnou vrtačkou s lopatkovým příslušenstvím po dobu 2 - 3 minut při otáčkách nižších než 400 rpm (otáček za minutu), až je směs homogenní a stejnobarvená. Aby byla vyloučena možnost nedokonalého promíchání obou složek, přelijte pro první promíchání směs do další čisté a suché nádoby a pokračujte v míchání dalších několik minut. Dbejte na důkladné promíchání zejména u stěn a dna nádoby. Při míchání je třeba v co možná nejvyšší míře omezit vmíchávání vzduchu do hmoty. K přípravě směsi vždy použijte veškeré množství složky A a B.</p> <p>Teplota obou složek by měla být v rozmezí 10 - 30 °C. Nikdy nepřipravujte natuženou směs, pokud teplota složek přesáhne 30 °C! Hrozí rychlý a bouřlivý průběh vytvrzovací reakce spojený s velkým vývinem tepla.</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiPrimer BC8

Dvousložková nízkoviskózní epoxidová penetrace na suché betony s vlhkostí do 8 % a další minerální podklady.

Aplikace	<p>Po namíchání se ResiPrimer BC8 aplikuje na předem připravený podklad štětcem, válečkem, nástříkem, stérkou či gumovou raklí s následným převálečkováním (doporučeno pro podlahové konstrukce). Aplikace je možná i nástříkem.</p> <p>Při aplikaci ResiPrimer BC8 je třeba dbát na rovnoměrné a důkladné rozšíření směsi tak, aby na povrchu nedocházelo k tvorbě kaluží.</p> <p>Pokud používáte ResiPrimer BC8 jako penetrační nátěr, nanášejte ho pouze v jedné vrstvě a důkladně rozšířejte. Po zaschnutí na povrchu nesmí vzniknout lesklý film, který by mohl snížit přilnavost dalších vrstev. Pokud se tak stane, je nutné před aplikací jakýchkoli dalších vrstev tento film odstranit (broušením, otryskáním, apod.).</p> <p>Technologická přestávka před nanesením druhé vrstvy dalšího nátěru je 24 hodin.</p>																				
Zrání	<p>Po aplikaci by měl být materiál chráněn před přímým kontaktem s vodou po dobu 24 hodin.</p> <p>Reaktivita epoxidových pryskyřic je závislá na okolní teplotě, teplotě podkladu a relativní vlhkosti vzduchu. Při nižších teplotách se chemická reakce zpomaluje, čímž se prodlužuje doba zpracovatelnosti a prodlužuje se i interval pro nanášení dalších vrstev a tím i pochúznost. Současně se zvyšuje viskozita, čímž dochází k navýšení spotřeby materiálu.</p> <p>Vyšší teplota urychluje chemické reakce tak, že se výše uvedené časy výrazně zkracují. Vyšší relativní vlhkost vzduchu může způsobit dolepování nátěru ResiPrimer BC8. Dolepování nátěru nesnižuje adhezi následných vrstev a nepředstavuje proto aplikační problém.</p> <p>Pro dokonalé vytvrzení materiálu nesmí okolní teplota a teplota podkladu klesnout pod 5 °C.</p>																				
Technické informace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Viskozita (natužená směs, 25 °C)</td><td style="padding: 2px;">NPD</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hustota (složka A / B, 20 °C)</td><td style="padding: 2px;">cca 1,14 g/cm³ / 1,03 g/cm³</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hustota směsi (20 °C)</td><td style="padding: 2px;">cca 1,1 1,03 g/cm³</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Poměr tužení (složka A : složka B)</td><td style="padding: 2px;">100 : 50 hmotnostní díly (2 : 1)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Bod vzplanutí</td><td style="padding: 2px;">> 150 °C</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Doba zpracovatelnosti natužené směsi (20 °C)</td><td style="padding: 2px;">cca 30 minut v závislosti na teplotě a množství</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Doba zasychání</td><td style="padding: 2px;">Nátěr zůstává lepivý 4 a více hodin v závislosti na teplotě podkladu a okolí.</td></tr> <tr> <td></td><td style="padding: 2px;">Aplikace dalších vrstev by měla být provedena po 24 hodinách od aplikace první vrstvy ResiPrimer BC8.</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Pochúznost</td><td style="padding: 2px;">24 hodin</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Plné vytvrzení</td><td style="padding: 2px;">7 dní / 20 °C; 12 dní / 5 °C</td></tr> </tbody> </table>	Viskozita (natužená směs, 25 °C)	NPD	Hustota (složka A / B, 20 °C)	cca 1,14 g/cm ³ / 1,03 g/cm ³	Hustota směsi (20 °C)	cca 1,1 1,03 g/cm ³	Poměr tužení (složka A : složka B)	100 : 50 hmotnostní díly (2 : 1)	Bod vzplanutí	> 150 °C	Doba zpracovatelnosti natužené směsi (20 °C)	cca 30 minut v závislosti na teplotě a množství	Doba zasychání	Nátěr zůstává lepivý 4 a více hodin v závislosti na teplotě podkladu a okolí.		Aplikace dalších vrstev by měla být provedena po 24 hodinách od aplikace první vrstvy ResiPrimer BC8.	Pochúznost	24 hodin	Plné vytvrzení	7 dní / 20 °C; 12 dní / 5 °C
Viskozita (natužená směs, 25 °C)	NPD																				
Hustota (složka A / B, 20 °C)	cca 1,14 g/cm ³ / 1,03 g/cm ³																				
Hustota směsi (20 °C)	cca 1,1 1,03 g/cm ³																				
Poměr tužení (složka A : složka B)	100 : 50 hmotnostní díly (2 : 1)																				
Bod vzplanutí	> 150 °C																				
Doba zpracovatelnosti natužené směsi (20 °C)	cca 30 minut v závislosti na teplotě a množství																				
Doba zasychání	Nátěr zůstává lepivý 4 a více hodin v závislosti na teplotě podkladu a okolí.																				
	Aplikace dalších vrstev by měla být provedena po 24 hodinách od aplikace první vrstvy ResiPrimer BC8.																				
Pochúznost	24 hodin																				
Plné vytvrzení	7 dní / 20 °C; 12 dní / 5 °C																				

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiPrimer BC8

Dvousložková nízkoviskózní epoxidová penetrace na suché betony s vlhkostí do 8 % a další minerální podklady.

Pevnost v tlaku	51 MPa
Pevnost v tahu za ohybu	32 MPa
Přídržnost k betonovému podkladu	min. 1,5 MPa po 7 dnech vytvrzování při 20 °C
Poznámka: Aktuální spotřeba a vydatnost závisí na savosti povrchu, podmínkách aplikace a technice provedení práce.	
Teplotní omezení: ResiPrimer BC8 by měl být aplikován při teplotách od +7 °C do + 30 °C.	

Spotřeba	Průměrná spotřeba 0,3-0,5 kg/m ²
Balení	3 kg cca 10 m ² 5 kg cca 17 m ² 10 kg cca 34 m ² 30 kg cca 100 m ² 600 kg cca 1990 m ²
Vzhled	ResiPrimer BC8, složka A (epoxidová pryskyřice) je slabě nažloutlá transparentní kapalina. ResiPrimer BC8, složka B (tvrdidlo) je nažloutlá až žlutá transparentní kapalina s typickým zápachem po aminech.
Čištění a údržba	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty acetonem, ředidly na bázi acetonu nebo ředidle pro epoxidové nátěrové hmoty S 6300. Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.
Skladování	ResiPrimer BC8 by měl být skladován v originálních uzavřených obalech v suchých, uzavřených a vytápených skladech při teplotách 5 - 25 °C. Záruční doba při dodržení skladovacích podmínek je 24 měsíců.
Ochrana zdraví	Výrobek je na epoxidové a aminové bázi, může tedy zapříčinit podráždění pokožky a sliznic, které musí být během použití chráněny. Složka B (tvrdidlo) je klasifikována jako žíratá a nebezpečná pro životní prostředí. Vždy používejte ochranný oděv a obuv, ochranné rukavice a obličejobý štít. Vyvarujte se vdechování par. Na uzavřeném pracovišti je nutno zajistit účinné větrání. Zasažené oči či pokožku ihned vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru čisté vody. Nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí a náhodném požití okamžitě vyhledejte lékaře. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.