

ResiPrimer WSK

Silikátový penetrační nátěr na minerální podklady

Popis	ResiPrimer WSK je homogenizovaný penetrační nátěr na silikátové bázi.	
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • zpevňuje minerální podklady • proniká hluboko do podkladu • vysoce paropropustný • snadná aplikace • zajišťuje dokonalou přilnavost finálního nátěru • ředitelný vodou • bez obsahu organických rozpouštědel (VOC) 	
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • penetrace porézních povrchů a podkladů před nanesením vrchního silikátového ochranného nátěru SanaCote SK • penetrace zděných a betonových podkladů před nanesením dalších vrstev 	
Příprava podkladu	Povrchy, které mají být napenetrovány, musí být důkladně čisté a strukturálně celistvé. Odstraňte veškerý cizorodý materiál, jako jsou předchozí nátěry, špatné omítky, výkvěty, mastnoty a ostatní nečistoty, které mohou negativně ovlivnit přilnutí výrobku.	
Aplikace	<p>ResiPrimer WSK je třeba před aplikací naředit čistou nebo destilovanou vodou v poměru 1 : 1 a směs řádně promíchat. Primer může být nanášen štětkou, válečkem nebo velké nepřerušované plochy nástřikem. Specifikaci stříkacího zařízení Vám sdělí naše technické oddělení.</p> <p>Obvykle dostačuje nanesení ResiPrimeru WSK na podklad v jedné vrstvě. Technologická přestávka před aplikací vrchního nátěru SanaCote SK je min. 12 hodin.</p> <p>Neaplikujte ResiPrimer WSK, je-li teplota podkladu a okolí nižší než +5 °C, relativní vlhkost vzduchu vyšší než 80 %, nebo pokud je podklad právě vystaven přímému slunečnímu záření.</p>	
Technické informace	Hustota (23 °C)	1,02 - 1,04 kg/dm ³
	Hodnota pH (23 °C)	cca 14
	Poměr ředění vodou	1 : 1 objemové díly
	Minimální aplikační teplota	+5 °C
	Obsah netěkavých látek (v dodaném stavu)	min. 68 % hmotnostních
Spotřeba	0,1 kg na 1 m ² na 1 vrstvu. Spotřeba a vydatnost závisí na struktuře podkladu, na jeho poréznosti a savosti a na způsobu/technice nanášení. Výše uvedená hodnota je	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiPrimer WSK

Silikátový penetrační nátěr na minerální podklady

		orientační.
Balení		3 kg / 5 kg / 10 kg balení.
Čištění a údržba		Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty čistou vodou. Zatvrdlý materiál odstraníte mechanicky.
Skladování		Výrobek ResiPrimer WSK by měl být skladován v suchu, minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 5 °C. Životnost výrobku za těchto podmínek je minimálně 12 měsíců. Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán. Všechny nádoby musí být před použitím řádně promíchány.
Ochrana zdraví		Výrobek ResiPrimer WSK je silně alkalický a může způsobit poleptání pokožky, očí a sliznic. Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle nebo obličejový štít. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékaře. Při zasažení očí vymyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
Kontakt		Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.