

SanaBond Štuk

Sanační štuk

	<ul style="list-style-type: none"> • po rozmíchání nechat směs cca 2 minuty odstát, poté krátce znovu promíchat 	
Aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • připravená směs se nanáší na podklad ve vrstvě cca 2 mm • po zavaznutí se povrch zatočí filcovým hladítkem • po 14 dnech od aplikace lze vrstvu natírat difúzně otevřenou fasádní barvou dle doporučení výrobce • zvolená fasádní barva musí být vysoce paropropustná 	
Omezení a zranění	<ul style="list-style-type: none"> • čerstvou vrstvu omítky trvale chránit před deštěm, sluncem a silným větrem vhodnými způsoby • teplota vzduchu, materiálu a podkladu během zpracování a tuhnutí nesmí klesnout pod +5 °C • neaplikovat na přímém slunci, za silného větru nebo při očekávaných mrazech • dodatečné přidávání přísad k hotové směsi je nepřipustné • hotová omítka nesmí být ve styku se zemí nebo terénem; vždy ji zakončit alespoň 20 mm nad úroveň terénu 	
Čištění a údržba	<ul style="list-style-type: none"> • veškeré použité nářadí očistěte ihned po ukončení práce čistou vodou • zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanickým způsobem 	
Produktové informace	Chemická báze	Cementová penná
	Vzhled	Šedý nebo bílý prášek
	Balení	25 kg / 42 ks na paletě
	Skladovatelnost	12 měsíců od data výroby při teplotách min.+5°C, v originálním obale v suchu a stínu. V zimě nechat směs před aplikací temperovat na teplotu min 15° C a při mrazech neaplikovat.
	Maximální velikost zrn	0,6 mm
Ochrana zdraví	<ul style="list-style-type: none"> • před použitím si přečíst nejnovější bezpečnostní listy • obsahují informace o bezpečné manipulaci, skladování a likvidaci výrobku • zahrnují fyzikální, ekologické, toxikologické a další údaje 	
Kontakt	<p>Sanax chemical construction s.r.o., Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín www.sanax.cz</p>	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.