

Ředidlo PUR

Ředidlo pro polyuretanové nátěrové hmoty

Popis	Ředidlo PUR je určeno ke snižování viskozity a úpravě aplikačních vlastností jedno- a dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot a laků, zejména PurCote EM, PurCote P2T, PurPrimer P, PurCote P2C a PurCote TC. Ředidlo PUR je směs organických rozpouštědel.	
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • snadná aplikace • nízká spotřeba, již malé množství kapaliny viditelně snižuje viskozitu a zlepšuje aplikační a tokové vlastnosti 	
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • snížení viskozity polyuretanových nátěrových hmot a laků • vhodné v případech, kdy je nutné zlepšit aplikační vlastnosti (požadavky aplikace, nižší teplota apod.) 	
Aplikace	<p>Ředidlo PUR se postupně přilévá do nátěrové hmoty nebo natužené směsi až do dosažení požadované konzistence a viskozity. Doporučované přidané množství jsou 3 - 5 % hm. vztaženo na natuženou směs. Dvousložkové nátěrové hmoty a laky je třeba nejprve natužit, až poté ředit.</p> <p>Ředidlo PUR vmíchejte do směsi pomocí pomaloběžného elektrického míchadla, doba míchání min. 3 minuty. Dbejte na dokonalé promíchání směsi zejména u stěn a dna nádoby. Poté je směs připravena k aplikaci.</p>	
Vzhled	Transparentní bezbarvá kapalina charakteristického zápachu.	
Technické informace	Viskozita (při 25 °C)	cca 1 mPa.s
	Hustota (při 20 °C)	0,87 – 0,90 g/cm ³
	Bod vzplanutí	28 °C
	Obsah netěkavých složek	0,0 %
Spotřeba	3 – 5 % hmotnosti ředěné nátěrové hmoty nebo laku.	
Balení	2 kg balení v plechovém kanystru.	
Skladování	Skladuje v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření v uzavřených originálních obalech za teplot 5 °C až 25 °C. Za těchto podmínek je trvanlivost výrobku 24 měsíců od data výroby.	
Ochrana zdraví	<p>Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Chraňte před zdroji zapálení. Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou.</p> <p>Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.</p>	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Ředidlo PUR

Ředidlo pro polyuretanové nátěrové hmoty

Kontakt

Sanax chemical construction s.r.o
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín
www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.