
www.sanax.cz

IČO: 085 81 801 DIČ: CZ085 81 801

SANAX[®]

Sanax chemical construction s.r.o.
 Oldřichovská 194/16 405 02 Děčín
 tel.: +420 412 517 255 www.sanax.cz
 e-mail: sanax@sanax.cz

SYSTÉM SX4B

Systémy pro podlahy v patrech OS13. Systém přemostující statické trhliny.

Popis systému:

Systém SX4B je čtyřvrstvý systém složený z epoxidového primeru, záškrabu a mezivrstvy a uzavíracího bezrozpuštědlového epoxidového nátěru.

Vlastnosti systému:

- výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti a celková chemická odolnost
- bezspárý povrch, velmi dobrá čistitelnost
- estetický vzhled
- trvale odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- přemostňuje trhliny

Oblast aplikace:

Středně až silně zatěžované garážové, skladové, výrobní a jiné užitné podlahy s požadavkem na vysokou chemickou a mechanickou odolnost, otěruodolnost a velmi dobrou čistitelnost povrchu.

Charakteristika a vlastnosti povrchu:

Polomatný hladký povrch s velmi dobrou otěruodolností a mechanickou a chemickou odolností. Vytvrzený podlahový systém přemostuje trhliny a je trvale odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Vytvrzený podlahový systém je bezspárý a velmi dobře čistitelný běžnými čisticími prostředky.


Grafické schéma systému:



- 1. Penetrace**
ResiPrimer BC6, BC8, BP6
- 2. Záškrab (vyrovnávací vrstva)**
ResiFix WL + křemičité písky
- 3. Nosná vrstva**
PurCote P2E
- 4. Uzavírací nátěr**
PurCote P2T

Barevnost systému:

Běžně nabízené odstíny RAL 1015, 7001, 7032, 7035, 7038, 7044. Další RAL odstíny na objednání. Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení.



www.sanax.cz

IČO: 085 81 801 DIČ: CZ085 81 801

SANAX[®]

Sanax chemical construction s.r.o.
 Oldřichovská 194/16 405 02 Děčín
 tel.: +420 412 517 255 www.sanax.cz
 e-mail: sanax@sanax.cz

Požadavky na podklad:

Betonový podklad musí být strukturálně celistvý a soudržný, bez jakýchkoli nečistot jako je prach, zbytky starých nátěrů, olej a mastnota. Povrch může být vlhký, ale ne mokrá. Minimální pevnost betonu v tlaku 25 MPa, odtrhová pevnost 1,5 MPa. Velký důraz je kladen na odstranění nerovností, prohlubní a stop po hlazení betonu při pokládce. V případě jakýchkoliv nerovností doporučujeme zbroušení betonu pomocí vhodných diamantových kotoučů.

Doporučená skladba systému:

1. Penetrace

ResiPrimer BC6,BC8,BP6, 1 vrstva

spotřeba: 0,30 - 0,50 kg/m²

Do přebytku pojiva vsypat dostatečné množství křemičitého písku ST 03/08 (frakce 0,315 - 0,8 mm). Přebytek neukotveného písku ST 03/08 se po 24 hodinách vysaje nebo zamete.

Na velmi savé povrchy je třeba nanést penetraci opakovaně nebo aplikovat záškrab.

2. Záškrab

1 kg natužené směsi **ResiFix WL**

0,2 kg mikromletého křemičitého písku ST 2 (frakce 0 - 0,09 mm)

0,2 kg křemičitého písku ST 56 (frakce 0,063 - 0,4 mm)

spotřeba: 1,7 kg/m² / 2 mm tloušťky vrstvy

Do přebytku pojiva vsypat dostatečné množství křemičitého písku ST 03/08 (frakce 0,315 - 0,8 mm). Přebytek neukotveného písku ST 03/08 se po 24 hodinách vysaje nebo zamete. 4 kg/m².

3. Nosná vrstva

PurCote P2E, 1 vrstva

spotřeba: 1,5 - 2,0 kg/m²

4. Uzavírací nátěr

PurCote P2T, 2 vrstvy křížem přes sebe

spotřeba: 1,5 kg/m² / 2 vrstvy

Technické parametry:

Celková tloušťka systému:

3 - 4 mm

Pevnost v tlaku:

min. 50 MPa

Pevnost v ohybu:

min. 11 MPa

Přídržnost k betonovému podkladu:

≥ 2,0 MPa

Odolnost proti oděru:

76 mg (Taber Abraser CS-10 / 1000 U / 10 N)

Doba vytvrzení:

Pochozí:

24 hodin při 20 °C

48 hodin při 15 °C

Lehce mechanicky zatížitelné:

3 dny při 20 °C

5 dní při 15 °C

Úplné vytvrzení:

7 dní při 20 °C

10 dní při 15 °C

Údržba povrchu:

Běžné čisticí a mycí prostředky. Povrch nesmí přijít do dlouhodobého kontaktu se silnými kyselinami, louhy nebo organickými rozpouštědly.

Výrobce:

Sanax chemical construction s.r.o., Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín.