
www.sanax.cz

IČO: 085 81 801 DIČ: CZ085 81 801

SANAX[®]

Sanax chemical construction s.r.o.
 Oldřichovská 194/16 405 02 Děčín
 tel.: +420 412 517 255 www.sanax.cz
 e-mail: sanax@sanax.cz

SYSTÉM SX7D

Garáže - systém pro rychlé uvedení do provozu.

Popis systému:

Systém SX7D je dvouvrstvý systém složený z polyaspartátové nátěrové hmoty a uzavíracího, lesklého, transparentního polyaspartátového nátěru.

Vlastnosti systému:

- výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti a celková chemická odolnost
- bezespárý povrch, velmi dobrá čistitelnost
- vysoce estetický vzhled
- odolnost vůči UV záření

Oblast aplikace:

Středně zatěžované garážové, skladové, výrobní a jiné užité podlahy s požadavkem na vysokou otěruodolnost a velmi dobrou čistitelnost povrchu.

Charakteristika a vlastnosti povrchu:

Lesklý hladký povrch s velmi dobrou otěruodolností a mechanickou a chemickou odolností. Vytvrzený podlahový systém je bezespárý a velmi dobře čistitelný běžnými čistícími prostředky.

Grafické schéma systému:




- 1. Nosná vrstva**
ResiCote F4T

Akrylátové chipsy **DecorChips**

- 2. Uzavírací nátěr**
PurCote F4C

Barevnost systému:

Běžně nabízený světle šedý odstín. RAL odstíny na objednání. Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní oddělení.


www.sanax.cz

IČO: 085 81 801 DIČ: CZ085 81 801

SANAX[®]

Sanax chemical construction s.r.o.
 Oldřichovská 194/16 405 02 Děčín
 tel.: +420 412 517 255 www.sanax.cz
 e-mail: sanax@sanax.cz

Požadavky na podklad:

Betonový podklad musí být strukturálně celistvý a soudržný, bez jakýchkoli nečistot jako je prach, zbytky starých nátěrů, olej a mastnota. Povrch může být vlhký, ale ne mokrá. Minimální pevnost betonu v tlaku 25 MPa, odtrhová pevnost 1,5 MPa. Velký důraz je kladen na odstranění nerovností, prohlubní a stop po hlazení betonu při pokládce. V případě jakýchkoliv nerovností doporučujeme zbroušení betonu pomocí vhodných diamantových kotoučů.

Doporučená skladba systému:

1. Nosná vrstva

ResiCote F4T, 2 vrstvy křížem přes sebe
 spotřeba: 0,32 – 0,36 kg/m² / 2 vrstvy

Zásyp akrylátovými chipsy **DecorChips**.

2. Uzavírací nátěr

ResiCote F4C, 1 vrstva
 spotřeba: 0,14 – 0,15 kg/m²

Technické parametry:

Celková tloušťka systému: 0,5 – 0,7 mm
 Přídržnost k betonovému podkladu: ≥ 2,0 MPa
 Tvrdost Shore A / D: 95 / 75

Doba vytvrzení:

Pochozí: 4 hodiny při 20 °C
 Přetíratelné další vrstvou: 24 hodin při 20 °C
 Úplné vytvrzení: 24 hodin dní při 20 °C (od nanesení poslední vrstvy)

Údržba povrchu:

Běžné čisticí a mycí prostředky. Povrch nesmí přijít do dlouhodobého kontaktu se silnými kyselinami, louhy nebo organickými rozpouštědly.

Výrobce:

Sanax chemical construction s.r.o., Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín.